SKŁADOWANIE RUR Z PE.
INFORMACJE I ZALECENIA

1. Rury PE dostępne są w formie zwojów (kręgów) lub prostych odcinków (sztang), które pakowane są w wiązki na paletach.
2. Polietylen (PE) charakteryzuje się stosunkowo niską odpornością mechaniczną na zarysowania.
3. Podczas załadunku, rozładunku oraz magazynowania należy chronić rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno ich rzucać ani przesuwać po powierzchni podłoża.
4. Załadunek oraz rozładunek powinien odbywać się za pomocą wózków widłowych posiadających wyłącznie gładkie widły.
5. Rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu, wolnym od elementów powodujących punktowe naciski i możliwe zarysowania.
6. Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy od daty sprzedaży. W przypadku rur niezabezpieczonych przed oddziaływaniem promieni słonecznych, okres składowanie nie może być dłuższy, niż 6 miesięcy.
7. Zastosowanie rur, których okres składowania jest dłuższy, niż w/w terminy, możliwe jest jedynie po wcześniejszej konsultacji z producentem.
8. Końce rur w zwojach powinny być zabezpieczone za pomocą zaślepek.
9. Zaślepki nie są wymagane w przypadku rur w odcinkach prostych. W tym wariancie, zastosowanie zaślepek zależy od indywidualnych ustaleń producenta z klientem.
10. Maksymalna wysokość składowanych rur nie powinna przekraczać 3 metrów (w przypadku rur zapakowanych fabrycznie przez producenta) lub 1 metra w przypadku rur w sztangach składowanych luzem w pryzmach.
    Jeżeli w pryzmie składowane są rury o różnych sztywnościach, to rury o większej sztywności powinny leżeć na spodzie.

Magnaplast Sp. z o.o.
Sieniawa Żarska 69
68-213 Lipinki Łużyckie
Poland

Tel.:(+48 68) 363 27 00
Fax:(+48 68) 363 27 72
e-mail: magnaplast@magnaplast.com.pl
http://www.magnaplast.pl

REGON 970353167
NIP 928-10-00-805
KRS : 0000070081